

Наименование показателя	Норма для марки и сорта					
	Марка А ОКП 21 3111 0200			Марка Б ОКП 21 3111 0100		
	Высший сорт ОКП 21 3111 0220	Первый сорт ОКП 21 3111 0230	Второй сорт ОКП 21 3111 0240	Высший сорт ОКП 21 3111 0120	Первый сорт ОКП 21 3111 0130	Второй сорт ОКП 21 3111 0140
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета			Порошок белого цвета		
2. Массовая доля углекислого натрия (Na ₂ CO ₃), %, не менее	99,4	99,0	98,5	99,4	99,0	99,0
3. Массовая доля углекислого натрия (Na ₂ CO ₃) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее	98,7	98,2	97,0	98,9	98,2	97,5
4. Массовая доля потери при прокаливании (при 270- 300) °С, %, не более	0,7	0,8	1,5	0,5	0,8	1,5
5. Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более	0,2	0,5	0,8	0,4	0,5	0,8
6. Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более	0,003	0,005	0,008	0,003	0,003	0,008
7. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более	0,04	0,04	0,08	0,03	0,04	0,08
8. Массовая доля сульфатов в пересчете на Na ₄ SO ₄ , %, не более	0,04	0,05	Не нормируется	0,04	0,05	Не нормируется
9. Насыпная плотность, г/см , не менее	1,1	0,9	0,9	Не нормируется		
10. Гранулометрический состав:	То же					
остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613, %, не более	Не нормируется	5	5			
прохождение через сито с сеткой № 1, 25K по ГОСТ 6613, %	100	Не нормируется				
остаток на сите с сеткой № 1K по ГОСТ 6613, %, не более	3	То же				
прохождение через	7	15	25			

сито с сеткой № 01K по ГОСТ 6613, %, не более 11 . Магнитные включения размером более 0,25 мм	Отсутсивуют	Не нормируется	То же
---	-------------	----------------	-------